

Anhydrit CAB-30



Konventionell eingebauter Calciumsulfat-Binder

- spannungsarm
- raumbeständig
- weder Auf- noch Rückschüsselung!
- hohe Endfestigkeiten
- nicht brennbar
- über grössere Flächen fugenfrei (siehe SIA-Norm 251:2008)!

ANWENDUNGSBEREICH

Als Estrich auf Trennlage, Dämmung und oder Bodenheizung einsetzbar, sowohl im Wohnungs-, Gewerbe- als auch im leichtem Industriebau.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Der Estrich eignet sich für die Aufnahme sämtlicher, marktüblichen Beläge. Der Estrichmörtel wird aus folgenden Komponenten gemischt:

- Calciumsulfatbinder CAB-30
- Festigkeitssteigernde Zusatzmittel, z.B. Anhydur pro oder Mebofix pro zusätzlich zur schnelleren Austrocknung
- Zuschlag (Sand und Splitt)
- Wasser

VERARBEITUNG

Der Mörtel wird erdfeucht bis leicht plastisch auf die Verlegefläche gefördert, abgezogen und geglättet. Es ist auf gute Verdichtung zu achten. Die Einbaudicken und die Festigkeiten sind in der SIA-Norm 251 geregelt.

ZUSATZMITTEL

Um einen qualitativ einwandfreien Mörtel zu erhalten, ist neben dem Bindemittel CAB-30 und den Zusatzmitteln Anhydur pro oder Mebofix pro ein geeigneter Zuschlagstoff in Form eines Sandes mit einer Sieblinie 0 – 8 mm einzusetzen.

MISCHUNG

Mischungsverhältnis (Binder:Zuschlag), je nach Festigkeitsklasse 1:3,0 bis 1:3,75 nach Gewichtsteilen.

BELEGREIFE

maximale Restfeuchtigkeit:

- beheizt und unbeheizt <0.5 CM-%

LAGERUNGSVORSCHRIFTEN

Trocken, vor Feuchtigkeit geschützt in Originalgebinden lagern

MIN. LAGERSTABILITÄT

12 months

BESONDERE HINWEISE

Bindemittel vor Feuchtigkeit schützen!

Technische Daten

Voll belastbar bei

< 1,0 CM-% Restfeuchte

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Einschlägige Normen, Merkblätter und Verarbeitungsanweisungen der jeweiligen Fachverbände und möglicher weiterer Baustofflieferanten sind zu beachten. Sicherheitshinweis: Sicherheitsdatenblatt beachten. Gewährleistungshinweis: Die Saint-Gobain Weber AG übernimmt im Rahmen der allgemeinden Verkaufs- und Lieferbedingungen Gewähr für einwandfreie Qualität ihrer Produkte. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Helpdesk: T: +41 56 463 68 68, KBS AG, Industriestrasse 16, CH-5106 Veltheim AG



www.ch.weber
www.weber24.ch

Stand vom: 16.05.2021
PR00056346

